


# kleurkaart Van Gogh oliepastels

Wit +++ 100.5 PW6	Kleurloos 120.5 PW18	Citroengeel (Primair) +++ 205.5 PY3	Lichtgeel +++ 201.5 PY1	Lichtgeel +++ 201.9 PY3/PY42	Geel +++ 200.5 PY55	Geel ++ 200.9 PY1/PY42	Donkergeel +++ 202.5 PY3/PY152	Donkergeel +++ 202.9 PY3/PO43
Oranje +++ 235.5 PY139/PO43	Lichtoranje ++ 236.5 PY55/PO13	Vermiljoen +++ 311.5 PO13/PB9	Scharlaken +++ 334.5 PR170/PR112	Scharlaken +++ 334.7 PR112/PR168	Scharlaken ++ 334.9 PO43/PR168	Karmijn +++ 318.5 PV19/PB29	Karmijn +++ 318.7 PV19/PR112	Donkerrose +++ 362.5 PV19
Violet +++ 536.5 PR122/PB29	Blauwviolet +++ 548.5 PR122/PB29	Blauwviolet +++ 548.7 PR122/PB29	Roodviolet +++ 545.7 PR101/PR122	Roodviolet ++ 545.9 PV19/PR112	Ultramarijn +++ 504.5 PB29	Ultramarijn +++ 504.9 PB29	Ultramarijn violet +++ 507.5 PV23/PB29	Ceruleumblauw +++ 535.5 PB15/PG7
Ceruleumblauw +++ 535.7 PB15/PG7	Phtaloblaauw +++ 570.3 PB27/PBk7	Phtaloblaauw +++ 570.5 PB15/PB29	Pruisischblauw +++ 508.5 PB27	Turkooisblauw +++ 522.5 PB15/PG7	Turkooisblauw +++ 522.9 PB15/PG7	Groengeel +++ 243.5 PY1/PY3/PB15	Groengeel +++ 243.9 PY3/PB15	Perm.groen middel +++ 614.5 PY3/PB15
Perm.groen middel +++ 614.7 PY3/PG7	Vert émeraude +++ 616.3 PB15/PG7	Phtalogroen +++ 675.5 PY3/PG7	Sapgroen +++ 623.5 PY42/PG7/PBk7	Dennengroen ++ 654.5 PY42/PG7/PBk7	Gele oker +++ 227.5 PY42	Gele oker +++ 227.7 PY3/PY42	Sienna naturel +++ 234.5 PY42/PO43	Goudoker ++ 231.5 PY42/PY55/PR101
Omber naturel +++ 408.5 PY42/PR101/PBk7	Sienna gebrand +++ 411.5 PR101	Indischrood +++ 347.5 PV19/PR101	Omber gebrand +++ 409.5 PY42/PR101/PBk7	Van Dijkbruin +++ 403.5 PR101/PBk7	Sepia +++ 416.5 PR101/PBk7	Zilver +++ 800.5 PM1	Lichtgoud +++ 802.5 PM1/PY42/PY55/PR101	Donkergoud +++ 803.5 PM1/PY42/PY55/PR101
Koudgrijs +++ 717.7 PBk7/PW6	Groengrijs +++ 709.5 PY42/PB15/PBk7/PW6	Warmgrijs +++ 718.5 PY42/PBk7/PW6	Warmgrijs +++ 718.8 PY42/PBk7/PW6	Zwart +++ 700.5 PBk7	Parelmoerwit * 830.5 PW6/PW15/PW20			

Verklaring van de tekens  
van links naar rechts  
Voorbeeld:



## lichtechtheidsgraad

- +++ = minimaal 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden (52 kleuren)
- ++ = 25 - 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden (6 kleuren)
- + = 10 - 25 jaar lichtecht onder museumomstandigheden
- ° = 0 - 10 jaar lichtecht onder museumomstandigheden (1 kleur)

De lichtechtheid is getest volgens ASTM-Norm D4303.

- 201,5 = kleurnummer en toon
- ,3 = mengtoon met zwart
- ,5 = voltoon
- ,7,8,9 = mengtoon met toenemende hoeveelheid wit

- PY1 = gebruikte pigmenten